


PAVIMENTO

Porcelânico Extrudido - Não Vidrado - Monocozedura - EN 14411 - Grupo AI a - UGL (1ª escolha)

REFERÊNCIA COMERCIAL: 1014 – Formato: 300x300x12

Características	Norma	Norma Valor	Aleluia S A	Obs
 Características Dimensionais a) Desvio máximo relativo à medida de fabricação b) Desvio máximo em relação à média das medidas c) Desvio máximo da espessura em relação à medida da fabricação d) Desvio máximo da rectilinearidade dos lados e) Desvio máximo de ortogonalidade f) Desvio máximo da curvatura central g) Desvio máximo da curvatura lateral h) Desvio máximo da diagonal	EN ISO 10545-2	± 1 %	± 1 %	
		± 1 %	± 1 %	
		± 10 %	± 10 %	
		± 0,5 %	± 0,5 %	
		± 1 %	± 1 %	
		± 0,5 %	± 0,2 %	
		± 0,5 %	± 0,2 %	
		± 0,8 %	± 0,25 %	
Aspecto da Superfície		≥ 95%	≥ 95%	
 Absorção de Água (%)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	
 Módulo de Ruptura (N/mm²)	EN ISO 10545-4	≥ 28 N/mm²	≥ 35 N/mm²	
 Resistência à Flexão (N)	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 3500 N	(1)
 Classe de escorregamento	DIN 51130	Produto a Produto	R9	
 Resistência ao Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Exigida	Conforme	
 Resistência às manchas Produtos Manchantes	EN ISO 10545-14	a)	Classe 5	
 Resistência Química a) Detergentes Domésticos b) Aditivos para Piscinas c) Ácidos d) Bases	EN ISO 10545-13	≥ Classe B ≥ Classe B a) a)	Classe A Classe A Classe HA Classe HA	b)
 Resistência ao Gelo	EN ISO 10545-12	Exigida	Conforme	
 Resistência à Abrasão Profunda (mm³)	EN ISO 10545-6	≤ 275	≤ 150	

a) A indicar pelo fabricante
 b) H – Alta concentração

(1) Espessura = 12 mm

Validação:

E. Castilho

(Elmano Castilho)

(Direção Qualidade e Ambiente)

Data: 07 / 03 / 24