Itaquaquecetuba - SP, 20 de Setembro de 2024.

TERMO DE GARANTIA

Produto: JUNTAPOX EP.

Descrição do Produto: Argamassa de assentamento e rejuntamento anticorrosivo, composto a base resina epóxi cargas minerais, aditivos e endurecedor, ideal para piso de laboratório, galvanização, tanque de decapagem, cozinha industrial, frigorífico, cervejaria, alimentício, entre outras aplicações e ambientes, suportando altas e baixas temperaturas e o contato com substancias corrosiva/química.

Ficha Técnica

Estado físico .....Pó Seco e Solução
Tempo de uso da mistura pronta.....30 minutos à 25º C
Temperatura de aplicação.....- 5º C até + 35º C
Resistência à temperatura.....250º C no máximo
Resistência à compressão.....900 kgf/cm^2
Dilatação térmica.....3 x 10^{-6}/º C
Cura.....inicial - 1dia
Trafego leve – 2 dias
Trafego Pesado (cura total) – 7 dias
Tempo de Estocagem.....8 meses

ASSENTAMENTO DAS PLACAS CERÂMICAS

PROPORÇÃO DA ARGAMASSA EPÓXI ANTICORROSIVO (para o assentamento)

Mistura:

- *Rejuntamento Epóxi Resina – 12%*
- *Rejuntamento Epóxi Endurecedor -6%*
- *Rejuntamento Epóxi Pó – 82%*

O assentamento deverá ser realizado, espalhando ARGAMASSA EPÓXI ANTICORROSIVO ® com a desempenadeira de aço, lado liso, formando com uma camada uniforme de aproximadamente 3 mm de espessura. Logo após, vir com a desempenadeira lado denteado, formando os cordões. Além disso, é necessário o preenchimento das garras com a mesma ARGAMASSA EPÓXI ANTICORROSIVO®.
Em seguida, fazer o assentamento das placas cerâmicas.

REJUNTAMENTO DAS PLACAS CERÂMICAS

PROPORÇÃO DA ARGAMASSA EPÓXI ANTICORROSIVO (para o rejuntamento)

Mistura:

- *Rejuntamento Epóxi Resina – 15%*
- *Rejuntamento Epóxi Endurecedor -5%*
- *Rejuntamento Epóxi Pó – 80%*

APLICAÇÃO
Após 48 horas do assentamento das placas cerâmicas proceder da seguinte forma:

- Passar 3 demãos de cera incolor, ou 1 demão de cera em pasta na superfície das placas para facilitar limpeza posterior.

- Pressione o material **JUNTAPOX-EP®,** de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas e alise em seguida com espátula própria. A espátula pode ser, colher de pedreiro pequena, cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm.

LIMPEZA
Fazer o acabamento e o alisamento das juntas com ***esponja ou pano umedecido em água***,
Entre 1 à 2 horas, dependendo da temperatura do local, deverá ser realizada a remoção dos resíduos sobre as placas essa remoção deverá ser com um pano "limpo" levemente umedecida em água. Essa limpeza é indispensável.
A limpeza final deverá ser realizada após 3 dias da aplicação do rejuntamento.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
- Não aplicar rejuntamento nas áreas externas em dias de chuva;
- A ABCCO-REJUNTABRÁS poderá se necessário, desenvolver outros tipos de argamassa e cores sob encomenda.
- A ABCCO-REJUNTABRÁS, através de seu laboratório testa permanentemente seus produtos e poderá incluir e/ou retirar matérias primas, sempre objetivando o aprimoramento da qualidade.
- O resíduo de material que fica sobre a placa cerâmica, sairá conforme as lavagens futuras;

PRECAUÇÕES
ATENÇÃO: É imprescindível a utilização de equipamentos de proteção individual (E.P.I.): - óculos de segurança e luvas de borracha.

RESINA: *Produto não inflamável***.**
ENDURECEDOR: *Produto combustível produz gases tóxicos na queima incompleta*.
Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os imediatamente com água corrente, por no mínimo 15 minutos e procure um médico.
Inalação: Remova a pessoa atingida para o ar fresco. Procure assistência médica imediatamente.
Lavar as mãos e o rosto diversas vezes ao dia.
Em ambientes fechados, providenciar boa ventilação.

- Manter o produto fora do alcance de crianças e animais.
- Utilize equipamentos de proteção individual (E.P.I.) – óculos, luvas de borracha.
- Em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância e procure um médico.
- Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente em abundância.
- Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente.

A ABCCO REJUNTABRÁS, tradicionalmente garante todos os produtos de sua fabricação, desde que usados e aplicados de acordo com as informações da NBR 13753/4/5 – Assentamento de revestimentos pisos e paredes em áreas internas e externas.
Por força de lei, todos os produtos comercializados na área de materiais da construção, tem a garantia de 5 anos, sendo a sua durabilidade bem maior.

A ABCCO REJUNTABRÁS, possui um corpo técnico para treinamento e utilização do produto, quando solicitado.

Assim sendo, colocamo-nos a inteira disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

David Félix dos Santos
Químico Responsável
CRQ IV 04467842